



Lichtplatten und Zubehör

Plaques translucides
plus accessoires

Ihr Partner für Kunststoffe und Dachfenster
votre partenaire dans le domaine des plastiques et des fenêtres de toit
neomat AG – 6215 Beromünster – Tel 041 932 41 41 – Fax 041 932 41 32 – info@neomat.ch – www.neomat.ch

neomat

Produktesbeschrieb / Description des produits



POLY-CLAIR (Polyester)

POLY-CLAIR Licht platten sind glasfaserverstärkte Kunststoffplatten, auch GFK genannt und bestehen aus einer Mischung von Polyesterharz und Glasfasern. Die Qualität der Platte wird mit dem Glasfaseranteil in Gramm/m² angegeben. GFK hat auch in aggressiver Umgebung ein ausgezeichnetes Korrosionsverhalten. Es handelt sich um ein eher kostengünstiges und vielseitig einsetzbares Produkt. Wir bieten Ihnen die Produkte in UV-beständiger Ausführung an und führen ein breites Sortiment an unterschiedlichen Profiltypen.

Eigenschaften:

- Ausgezeichnetes Korrosionsverhalten
- Vielseitig einsetzbar
- Grosse Auswahl an Profiltypen

Anwendungen:

- Bedachungen
- Fassadenhüllen
- Lichtbänder
- Pergolaüberdachungen
- Windschutzwände
- Abdeckungen aller Art

POLY-CLAIR (Polyester)

Les plaques translucides POLY-CLAIR sont des plaques en plastique renforcé de fibre de verre et se composent d'un mélange de résine polyester et de fibres de verre. La proportion de fibres de verre en gramme/m² indique la qualité de la plaque. Le plastique renforcé de fibre de verre résiste parfaitement à la corrosion, même dans un environnement agressif. Il s'agit d'un produit plutôt économique et très polyvalent. Nous vous proposons des modèles résistants aux rayons UV, ainsi qu'une large gamme des profilés divers.

Caractéristiques:

- Excellente tenue à la corrosion
- Utilisation polyvalente
- Large choix de profilés

Applications:

- Toitures
- Revêtements de façade
- Bandes lumineuses
- Toitures de pergola
- Panneaux brise-vent
- Tous types de recouvrements



POLYCARBONAT (QUALEX)

POLYCARBONAT Lichtplatten sind extrem widerstandsfähig und weisen eine hohe Schlagfestigkeit auf. Wir bieten Ihnen diese Platten in glasklarer Ausführung an. Die einseitige UV-Beschichtung sorgt für einen konstant bleibenden, hohen Lichtdurchlass und erhöht die Langlebigkeit. Die Verarbeitung ist mittels Stich- oder Kreissägen (mit feingezahnten Hartmetallblättern) problemlos möglich.

Bei Zuschnitten sollten Sie dafür sorgen, dass die Platte nicht unter Spannung steht und nicht vibrieren kann.

Polycarbonat kann bei Temperaturen von -40 bis plus 115 °C eingesetzt werden. Die thermische Ausdehnung/Schrumpfung muss zwingend beachtet und ein möglicher Hitzestau vermieden werden.

Eigenschaften:

- Schlag-, stoss- und bruchfest (keinerlei Splitterbildung)
- Einfache Verarbeitung
- hoher Lichtdurchlass ca. 89%
- Gutes Brandverhalten
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Wartungsfreundlich

Anwendungen:

- Bedachungen
- Fassadenhüllen
- Wandverkleidungen
- Lichtbänder
- Pergolaüberdachungen
- Windschutzwände
- Abdeckungen aller Art

POLYCARBONATE (QUALEX)

Les plaques translucides POLYCARBONATE sont extrêmement solides et présentent une grande résistance aux chocs. Nous vous proposons ces plaques en version transparente. Le revêtement UV unilatéral garantit le passage constant d'une grande quantité de lumière et augmente la durée de vie des plaques.

Celles-ci peuvent être usinées facilement à l'aide d'une scie sauteuse ou circulaire (dotée d'une lame finement dentée en métal dur).

Lors de la découpe, veillez à ce que la plaque ne soit pas sous tension et ne puisse pas vibrer. Le polycarbonate peut être utilisé dans une gamme de températures comprises entre -40 et +115 °C. Ne négligez pas la dilatation/le rétrécissement thermique et évitez une éventuelle accumulation.

Caractéristiques:

- Résistance aux coups, aux chocs et à la rupture (aucun fendillement)
- Facilité d'usinage
- Lumière passante élevé d'env. 89 %
- Bon comportement au feu
- Résistance élevée à la température
- Facilité d'entretien

Applications:

- Toitures
- Revêtements de façade
- Revêtements mural
- Bandes lumineuses
- Toitures de pergola
- Panneaux brise-vent
- Tous types de recouvrements



ACRYLGLAS XT

ACRYLGLAS Wellplatten bestehen aus PMMA (Polymethylmethacrylat) und werden in der Umgangssprache als "Plexiglas" betitelt. Die Platten sind in diversen Farben und Oberflächen erhältlich und erfüllen ästhetisch hohe Ansprüche. Besonders zeichnet sich Acrylglas durch seine hervorragende UV-Beständigkeit aus. Die glatte Oberfläche sorgt dafür, dass der Schmutz kaum haften bleibt. Beim Zuschneiden der Platten empfehlen wir die Verwendung einer Kreis- oder Tischsäge mit feingezahntem Hartmetallblatt. Für Lochbohrungen bitten wir Sie einen Kegel- oder Stufenbohrer zu verwenden.

Eigenschaften:

- Hohe Transparenz
- Hervorragende UV-Beständigkeit
- Hohe Materialstärke
- Schöne Ästhetik
- Schützt vor UV-Strahlen

Anwendungen:

- Hochwertige Pergola-, Terrassen- und Carportüberdachungen
- Vordächer
- Fassadenhüllen
- Windschutzwände
- Innenausbau (Deko)
- Abdeckungen aller Art

VERRE ACRYLIQUE XT

Les plaques ondulées VERRE ACRYLIQUE se composent de PMMA (polyméthacrylate de méthyle) et sont familièrement appelées "plexiglas". Disponibles dans diverses couleurs et finitions, elles répondent à des exigences esthétiques élevées. Le verre acrylique se caractérise surtout par son exceptionnelle résistance aux rayons UV. Les salissures n'adhèrent presque pas sur la surface lisse des plaques. Lors de la découpe des plaques, nous vous recommandons d'utiliser une scie circulaire ou sauteuse dotée d'une lame en carbure de tungstène à denture fine. Pour les perçages, veuillez utiliser une mèche conique.

Caractéristiques:

- Grande transparence
- Excellente résistance aux rayons UV
- Matériaux de grande épaisseur
- Design esthétique
- Protection contre les rayons UV

Applications:

- Toitures de pergola, de terrasse et d'abri de voiture de haute gamme
- Auvents
- Revêtements de façade
- Panneaux brise-vent
- Aménagement intérieur (décoration)
- Tous types de recouvrements



NEOCRYLIT®

NEOCRYLIT® Lichtplatten bestehen aus einer Kombination von Glasfasergewebe und Acrylharz. Diese einzigartige Mischung sorgt für eine noch nie da gewesene, schattenfreie Lichtstreuung. Die Witterungsbeständigkeit sowie das Alterungsverhalten sind hervorragend. Die Lichtdurchlässigkeit der Platten liegt bei 55%. Das einfallende Licht wird zu 95% gestreut, eine ausgezeichnete Raumausleuchtung ist das Resultat.

Eigenschaften:

- Ausgezeichnete Raumausleuchtung, 95% des einfallenden Lichts wird gestreut
- Schlagzäh
- Hohe chemikalische Beständigkeit
- Gutes Brandverhalten

Anwendungen:

- Pergola-, Terrassen- und Carportüberdachungen
- Vordächer
- Fassadenhüllen
- Wandverkleidungen
- Lichtbänder
- Windschutzwände
- Abdeckungen aller Art

NEOCRYLIT®


Les plaques translucides NEOCRYLIT® se composent d'une combinaison de tissu de fibre de verre et de résine acrylique. Ce mélange unique assure une diffusion de la lumière sans ombre pour une luminosité inégalée. Ces plaques présentent une résistance aux intempéries et une tenue au vieillissement exceptionnelles. Elles laissent passer 55 % de la lumière. La lumière incidente est diffusée à 95 %, la pièce est parfaitement éclairée.

Caractéristiques:

- Éclairage excellent de la pièce, 95 % de la lumière incidente est diffusée
- Résistance au choc
- Haute résistance aux produits chimiques
- Bon comportement au feu

Applications:

- Toitures de pergola, de terrasse et d'abri de voiture
- Auvents
- Revêtements de façade
- Revêtements mural
- Bandes lumineuses
- Panneaux brise-vent
- Tous types de recouvrements



PEVECLAIR

PEVECLAIR Lichtplatten bestehen aus PVC (Polyvinylchlorid). Das Produkt zeichnet sich durch seine gute Brandklasse 5.1 und die hohe chemikalische Widerstandsfähigkeit aus. Es gilt zu beachten, dass die Platten nicht UV-vergütet sind und sich in erster Linie für die Verwendung im Innenbereich oder für provisorische Anwendungen im Außenbereich eignen. Hitzestaus sollten vermieden werden, ansonsten kann dies zur Verfärbung und Verformung der Platten führen.

Eigenschaften:

- Schwerentflammbar BKZ 5.1
- Hohe chemikalische Beständigkeit
- Kostengünstig
- Schlagfest

Anwendungen:

- Unterdach
- Innenausbau
- Autowaschanlagen
- Orte mit hoher chemikalischer Belastung
- Temporäre Abdeckungen im Außenbereich

PEVECLAIR

Les plaques translucides PEVECLAIR sont en PVC (polychlorure de vinyle). Elles se caractérisent par leur bonne classe de feu 5.1 et leur grande résistance aux produits chimiques. Veillez à ce que les plaques ne sont pas résistant aux UV et sont avant tout adaptées à une utilisation en intérieur ou à des applications extérieures provisoires. Évitez toute accumulation de chaleur. Autrement, celle-ci pourrait décolorer et déformer les plaques.

Caractéristiques:

- Difficilement inflammable BKZ 5.1
- Haute résistance aux produits chimiques
- Prix avantageux
- Resist au choc

Applications:

- Sous-toiture
- Aménagement intérieur
- Stations de lavage auto-voitures
- Espaces à fortes contraintes chimiques
- Recouvrements extérieurs temporaires



POLYCARBONAT DREISTEGWELLPLATTEN

POLYCARBONAT Dreisteglichtplatten Thermonda & Thermogreca sind extrem widerstandsfähig und weisen eine hohe Schlagfestigkeit auf. Der strukturierte Hohlkammeraufbau sorgt für Stabilität, eine optimale Raumausleuchtung, hat eine bestens isolierende Wirkung und reduziert die Tropfwasserbildung auf ein Minimum. Beidseitig verschweisste Plattenenden schützen die Hohlkammern vor Verschmutzung. Die einseitige UV-Beschichtung sorgt für einen konstant bleibenden hohen Lichtdurchlass und erhöht die Langlebigkeit. Mittels Stich- oder Kreissägen (mit feingezahnten Hartmetallblättern) ist eine Verarbeitung problemlos möglich.

Bei Zuschnitten sollten Sie dafür sorgen, dass die Platte nicht unter Spannung steht und nicht vibrieren kann.

Polycarbonat kann bei Temperaturen von -40 bis plus 115 °C eingesetzt werden. Die thermische Ausdehnung/Schrumpfung muss zwingend beachtet und ein möglicher Hitzestau vermieden werden.

Eigenschaften:

- Schlag-, stoss- und bruchfest (keinerlei Splitterbildung)
- Gute isolierende Wirkung
- Reduzierte Tropfwasserbildung
- Geringes Eigengewicht
- Einfache Verarbeitung
- Gutes Brandverhalten
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Wartungsfreundlich

Anwendungen:

- Überdachungen, Firstentlüftungen
- Fassadenhüllen, Wandverkleidungen
- Lichtbänder, Pergolaüberdachungen
- Windschutzwände, Abdeckungen aller Art

PLAQUES ONDULÉES À TROIS PAROIS EN POLYCARBONAT

Les plaques translucides à trois parois en POLYCARBONAT Thermonda & Thermogreca sont extrêmement solides et présentent une grande résistance aux chocs. La structure alvéolaire assure la stabilité des plaques et un éclairage optimal de la pièce. Elle a un effet parfaitement isolant et réduit la formation de gouttes d'eau au minimum. Les extrémités de plaques soudées des deux côtés protègent les alvéoles des impuretés. Le revêtement UV unilatéral garantit le passage constant d'une grande quantité de lumière et augmente la durée de vie des plaques. Celles-ci peuvent être usinées facilement à l'aide d'une scie sauteuse ou circulaire (dotée d'une lame en carbure de tungstène à denture fine).


Lors de la découpe, veillez à ce que la plaque ne soit pas sous tension et ne puisse pas vibrer. Le polycarbonate peut être utilisé dans une gamme de températures comprises entre -40 et +115 °C. Ne négligez pas la dilatation/ le rétrécissement thermique et évitez une éventuelle accumulation de chaleur.

Caractéristiques:

- Résistance aux coups, aux chocs et à la rupture (aucun fendillement)
- Effet bien isolant
- Formation de gouttes d'eau réduite
- Faible poids propre
- Facilité d'usinage
- Bon comportement en cas de feu
- Résistance élevée à la température
- Facilité d'entretien

Applications :

- Toitures
- Aérateurs de faîtiers
- Revêtements de façade
- Revêtements mural
- Bandes lumineuses
- Toitures de pergola
- Panneaux brise-vent
- Tous types de recouvrements



ULTRA-RESIST (Polycarbonat)

POLYCARBONAT ULTRA-RESIST Lichtplatten sind bruchsicher und witterungsbeständig. Diese Premium-Platten sind ein optischer Gewinn und schützen Ihren Terrassensitzplatz dauerhaft.

Eigenschaften:

- 10 Jahre uneingeschränkte Garantie auf Hagelschlag (100% Plattenersatz während der gesamten Garantiezeit)
- transparent
- lichtstreuend
- bruchsicher
- Tragfähigkeit ermöglicht hohe Spannweiten
- UV-vergütet
- witterungsbeständig
- praktisch unzerbrechlich
- extrem stabil
- biegesteif

Anwendungen:

- Pergolaüberdachung
- Windschutzwände
- Fassadenhüllen
- Lichtbänder
- Abdeckungen jeglicher Art

ULTRA-RESIST (Polycarbonate)

Les plaques transparents ULTRA-RESIST en POLYCARBONATE résistent à la rupture et aux intempéries. Ces plaques de premium-qualité constituent une plus-value esthétique et protègent à long-terme des intempéries.

Caractéristiques:

- 10 ans de garantie illimitée contre la grêle (plaques remplacées à 100% pendant toute la durée de la garantie)
- transparent
- dispersant la lumière
- résistant à la rupture
- la capacité de charge permet des grandes portées
- résistant aux UV
- résistant aux intempéries
- pratiquement incassable
- extrêmement robuste
- semi-rigide

Applications:

- Toitures de pergola
- Panneaux brise-vent
- Revêtements de façades
- Bandes lumineuses
- Tous types de recouvrements

Brandverhaltensgruppen / Groupes de comportement au feu

Übersicht Profiltypen und Materialien

Vue d'ensemble sur type de profil et matériel

Material Profiltyp	POLY-CLAIR (Polyester)	POLYCARBONAT (QUALEX)	ACRYLGLAS	NEOCRYLIT	PEVECLAIR PVC
Sinus / ondulé					
177/51	√	√	√	√	
76/18	√	√	√	√	√
100/30	√				
73/22	√				
95/37	√				
Thermonda 177/51		√			
Thermonda 76/18		√			
Trapez / trapézoïdale					
Thermogreca		√			
39/333	√	√			
SP 41	√	√			
183/40	√				
207/35	√	√		√	
S 75/18		√			
100/25	√				
70/18					√

Verrechnungsmasse für Lichtplatten

bis 3.00 m alle 0.25 m
 3.00 bis 5.00 m alle 0.50 m
 ab 5.00 m alle 1.00 m

Die Masse gelten als Verrechnungsmasse, der Zuschnitt wird auf das von Ihnen gewünschte Mass vorgenommen.

Lichtplatten gelten als nicht begehbar. Bitte beachten Sie bei der Montage die Sicherheitsmassnahmen gemäss dem Stand der Technik.


Mesures de facturation pour les plaques translucides ondulées

*jusqu'à 3.00 m tous les 0.25 m
 de 3.00 à 5.00 m tous les 0.50 m
 à partir de 5.00 m tous les 1.00 m*

Ces mesures sont valables pour la facturation, la coupe sera faite toujours selon votre mesure exacte désirée.

Il n'est pas possible de marcher sur les plaques translucides. Veuillez respecter lors du montage les mesures de sécurité selon l'état de l'art.

Eternitwellung 177/51 / Ondulation Eternit 177/51



Plattenbreite / Largeur	920 mm
Baubreite / Largeur utile	875 mm
Profilhöhe / Hauteur du profil	51 mm
Wellenabstand / Axe des ondes	177 mm

POLY-CLAIR Polyesterplatte, durchgehend UV-vergütet plaqué en polyester, protection UV dans la masse

880 g / 730 g beste Qualität „Super“ / meilleure qualité „Super“

Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Länge Longueur	BKZ
006.000	natur / translucide	1.5 mm	bis/à 13.00 m	E EN13501-1
006.020	natur / translucide	1.5 mm	2.00 m	E EN13501-1
006.025	natur / translucide	1.5 mm	2.50 m	E EN13501-1
725 g / 600 g Glasfasern / fibre de verre				
006.600	natur / translucide	1.5 mm	bis/à 6.00 m	F EN13501-1
006.620	natur / translucide	1.5 mm	2.00 m	F EN13501-1
006.625	natur / translucide	1.5 mm	2.50 m	F EN13501-1

NEOCRYLIT Glasfasergewebe vermischt mit Acrylharz, durchgehend UV-vergütet Résine acrylique renforcé avec fibres de verre, protection UV dans la masse

Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Länge Longueur	BKZ
009.000	weiss-opal / opal translucide	1.2 mm	bis/à 10.50 m	E EN13501-1

ACRYLGLAS XT / VERRE ACRYLIQUE XT UV-beständig / résistante aux UV

Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env..	Länge Longueur	BKZ
008.000	glasklar / transparent	3.0 mm	2.00 m	E EN13501-1
008.025	glasklar / transparent	3.0 mm	2.50 m	E EN13501-1

QUALEX-POLYCARBONAT einfach, bruchsicher, einseitig UV-vergütet simple, résistant à la rupture, protection UV à un côté

Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Länge Longueur	BKZ
010.000	glasklar / transparent	1.0 mm	bis/à 6.00 m	B-s1, d0 EN13501-1
010.020	glasklar / transparent	1.0 mm	2.00 m	B-s1,d0 EN13501-1
010.025	glasklar / transparent	1.0 mm	2.50 m	B-s1,d0 EN13501-1


Wichtig: Länge > 2.50 m IMMER 2 Wellen überlappen = Baubreite 698 mm,
bei Dachneigung < 10° Dichtband einsetzen (Art. 566.070)

Important: Longueur > 2.50 m, double recouvrement = largeur utile 698 mm,
pente de toit < 10° avec bande d'étanchéité (Art. 566.070)

Thermonda siehe Seite 1.17 / Thermonda voir page 1.17

Lichtwellplatten gelten als nicht begehbar. Bitte beachten Sie bei der Montage die Sicherheitsmaßnahmen gemäss dem Stand der Technik.
Il n'est pas possible de marcher sur les plaques translucides. Veuillez respecter lors du montage les mesures de sécurité selon l'état de l'art.

Profil Wellblech 76/18 / Ondulation de tôle 76/18



Plattenbreite / Largeur	900 mm
Baubreite / Largeur utile	830 mm
Profilhöhe / Hauteur du profil	18 mm
Wellenabstand / Axe des ondes	76 mm


POLY-CLAIR Polyesterplatte, durchgehend UV-vergütet plaque en polyester, protection UV dans la masse

690 g Glasfasern / fibre de verre

Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Epaisseur env.	Länge Longueur	BKZ
038.000	natur / translucide	1.5 mm	bis/à 6.00 m	F EN13501-1
520 g Glasfasern / fibre de verre				
036.000	natur / translucide	1.0 mm	bis/à 6.00 m	F EN13501-1
036.100	gelb transp. / jaune translucide	1.0 mm	bis/à 6.00 m	F EN13501-1
036.200	grün transp. / vert translucide	1.0 mm	bis/à 6.00 m	F EN13501-1
036.300	blau transp. / bleu translucide	1.0 mm	bis/à 6.00 m	F EN13501-1

NEOCRYLIT Glasfasergewebe vermischt mit Acrylharz, durchgehend UV-vergütet Résine acrylique renforcé avec fibres de verre, protection UV dans la masse


Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Epaisseur env.	Länge Longueur	BKZ
030.000	weiss-opal / opal translucide	1.2 mm	bis/à 7.00 m	E EN13501-1



Plattenbreite / Largeur	1'030 mm
Baubreite / Largeur utile	990 mm
Profilhöhe / Hauteur du profil	18 mm
Wellenabstand / Axe des ondes	76 mm

PEVECLAIR PVC nicht UV-beständig, schlagfest, gereckt pas résistante aux UV, résistant aux choc, extrudé

Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Epaisseur env.	Länge Longueur	BKZ
033.000	lichtdurchlässig gräulich translucide grisâtre	1.3 mm	bis/à 6.00 m	B-s2,d0 EN13501-1



Plattenbreite / Largeur	1'265 mm
Baubreite / Largeur utile	1'216 mm
Profilhöhe / Hauteur du profil	18 mm
Wellenabstand / Axe des ondes	76 mm


POLYCARBONAT (QUALEX) einfach, bruchsicher, einseitig UV-vergütet simple, résistant à la rupture, protection UV à un côté

Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Epaisseur env.	Länge Longueur	BKZ
039.000	glasklar / transparent	0.8 mm	bis/à 7.00 m	?
039.001	opal / opal, blanc translucide	0.8 mm	bis/à 7.00 m	?

Thermonda siehe Seite 1.17 / Thermonda voir page 1.17

Lichtwellplatten gelten als nicht begehbar. Bitte beachten Sie bei der Montage die Sicherheitsmaßnahmen gemäss dem Stand der Technik.
 Il n'est pas possible de marcher sur les plaques translucides. Veuillez respecter lors du montage les mesures de sécurité selon l'état de l'art.

Profil Wellblech 76/18 / Ondulation de tôle 76/18



Plattenbreite / Largeur	1'045 mm
Baubreite / Largeur utile	985 mm
Profilhöhe / Hauteur du profil	18 mm
Wellenabstand / Axe des ondes	76 mm

ACRYLGLAS XT / VERRE ACRYLIQUE XT UV-beständig / résistante aux UV

Artikel-Nr No d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Länge Longueur	BKZ
028.000	Wabe strukturiert, glasklar <i>structuré, transparent</i>	3.0 mm	bis/à 6.00 m	E EN13501-1
028.050	Wabe strukturiert, rauchbraun <i>structuré, brun fumé</i>	3.0 mm	bis/à 6.00 m	E EN13501-1
029.000	glatt, farblos <i>lisse, transparent</i>	3.0 mm	bis/à 6.00 m	E EN13501-1
029.050	HEATSTOP Hitzereduktion bis zu 50% im Verleich zu glasklar, Lichtdurchlass 45%, weiss durchscheinend. <i>Réduction de chaleur jusqu'à 50% en comparaison du transparent, translucidité 45%, côté inférieure blanc, translucide.</i>	3.0 mm	bis/à 6.00 m	E EN13501-1


QUALEX ULTRA-RESIST (Polycarbonat)

**10 Jahre auf Hagelgarantie* / résistance à la rupture,
10 ans garantie de produit contre les dégâts de grêle***
UV-beständig, bruchfest / protection UV des deux côtés

Artikel-Nr No d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Länge Longueur	BKZ
039.100	Wabe strukturiert, glasklar <i>structuré, transparent</i>	2.8 mm	bis/à 7.00 m	B-s1,d0 EN13501-1
039.150	Wabe strukturiert, rauchbraun <i>structuré, brun fumé</i>	2.8 mm	bis/à 7.00 m	B-s1,d0 EN13501-1
039.160	Wabe strukturiert, anthrazit <i>structuré, athrazit</i>	2.8 mm	bis/à 7.00 m	B-s1,d0 EN13501-1
039.200	glatt, glasklar <i>lisse, transparent</i>	2.5 mm	bis/à 7.00 m	E EN13501-1

(*100 % Plattenersatz während der gesamten Garantiezeit /
remplacement à 100% des plaques pendant le délai de garantie)

Profil Wellblech 100/30 / Ondulation de tôle



Plattenbreite / Largeur	860 mm
Baubreite / Largeur utile	800 mm
Profilhöhe / Hauteur du profil	30 mm
Wellenabstand / Axe des ondes	100 mm


POLY-CLAIR Polyesterplatte, durchgehend UV-vergütet plaque en polyester, protection UV dans la masse

690 g Glasfasern / fibre de verre

Artikel-Nr No d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Länge Longueur	BKZ
038.500	natur / translucide	1.5 mm	bis/à 6.00 m	?

Lichtwellplatten gelten als nicht begehbar. Bitte beachten Sie bei der Montage die Sicherheitsmassnahmen gemäss dem Stand der Technik.
Il n'est pas possible de marcher sur les plaques translucides. Veuillez respecter lors du montage les mesures de sécurité selon l'état de l'art.

Profil Eternitwellung 73/22 / Ondulation Eternit 73/22




Plattenbreite / Largeur 1'000 mm
 Baubreite / Largeur utile 942.5 mm
 Profilhöhe / Hauteur du profil 22 mm
 Wellenabstand / Axe des ondes 73 mm

POLY-CLAIR Polyesterplatte, durchgehend UV-vergütet *plaque en polyester, protection UV dans la masse*

690 g Glasfasern / fibre de verre

Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Länge Longueur	BKZ
020.000	natur / translucide	1.5 mm	bis/à 6.00 m	?

Profil Onduline-Wellung 95/37 / Ondulation onduline



Plattenbreite / Largeur 940 mm
 Baubreite / Largeur utile 846 mm
 Profilhöhe / Hauteur du profil 37 mm
 Wellenabstand / Axe des ondes 95 mm

POLY-CLAIR Polyesterplatte, durchgehend UV-vergütet *plaque en polyester, protection UV dans la masse*


690 g Glasfasern / fibre de verre

Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Länge Longueur	BKZ
025.000	natur / translucide	1.0 mm	2.00 m	?

Lichtundurchlässige Wellplatten

Plaques ondulées non translucide

Thermoforte 177/51




Plattenbreite / Largeur 920 mm
 Baubreite / Largeur utile 875 mm
 Profilhöhe / Hauteur du profil 51 mm
 Wellenabstand / Axe des ondes 177 mm

Polyester Polyesterplatte, Lichtundurchlässig *plaque en polyester, non translucide*

Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Länge Longueur	BKZ
041.020	opak-braun / brun opaque	2.0 mm	bis/à 7.5 m	?

Lichtweillplatten gelten als nicht begehbar. Bitte beachten Sie bei der Montage die Sicherheitsmassnahmen gemäss dem Stand der Technik.
Il n'est pas possible de marcher sur les plaques translucides. Veuillez respecter lors du montage les mesures de sécurité selon l'état de l'art.

Profil Haironville FP 39/333



Plattenbreite / Largeur	1'042 mm
Baubreite / Largeur utile	1'000 mm
Profilhöhe / Hauteur du profil	39 mm
Trapezabstand / Axe du profil	333 mm


POLY-CLAIR Polyesterplatte, durchgehend UV-vergütet plaque en polyester, protection UV dans la masse 730 g Glasfasern / fibre de verre

Artikel-Nr No d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Länge Longueur	BKZ	
058.500	natur / translucide	1.5 mm	bis/à 13.00 m	E	EN13501-1

POLYCARBONAT (QUALEX) einfache, bruchsicher, beidseitig UV-vergütet simple, résistant à la rupture, protection UV des deux côtés

Artikel-Nr No d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Länge Longueur	BKZ	
058.505	glasklar / transparent	1.2 mm	bis/à 12.00 m	?	EN13501-1

Europaprofil 183/40




Plattenbreite / Largeur	960 mm
Baubreite / Largeur utile	915 mm
Profilhöhe / Hauteur du profil	40 mm
Trapezabstand / Axe du profil	183 mm

POLY-CLAIR Polyesterplatte, durchgehend UV-vergütet plaque en polyester, protection UV dans la masse 730 g Glasfasern / fibre de verre

Artikel-Nr No d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Länge Longueur	BKZ	
044.000	natur / translucide	1.5 mm	bis/à 13.00 m	F	EN13501-1

Spundwand S 75/18 / trapézoïdale




Plattenbreite / Largeur	1'265 mm
Baubreite / Largeur utile	1'216 mm
Profilhöhe / Hauteur du profil	18 mm
Trapezabstand / Axe du profil	75 mm

POLYCARBONAT (QUALEX) einfache, bruchsicher, einseitig UV-vergütet simple, résistant à la rupture, protection UV à un côté

Artikel-Nr No d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Länge Longueur	BKZ	
065.000	glasklar / transparent	0.8 mm	bis/à 7.00 m	?	EN13501-1

Lichtwellplatten gelten als nicht begehbar. Bitte beachten Sie bei der Montage die Sicherheitsmassnahmen gemäss dem Stand der Technik.
Il n'est pas possible de marcher sur les plaques translucides. Veuillez respecter lors du montage les mesures de sécurité selon l'état de l'art.

Europaprofil 207/35 / trapézoïdale



Plattenbreite / Largeur	1'100 mm
Baubreite / Largeur utile	1'035 mm
Profilhöhe / Hauteur du profil	35 mm
Trapezabstand / Axe du profil	207 mm

POLY-CLAIR Polyesterplatte, durchgehend UV-vergütet *plaque en polyester, protection UV dans la masse*

730 g Glasfasern / fibre de verre

Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Länge Longueur	BKZ	
046.005	natur / translucide	1.5 mm	bis/à 13.00 m	F	EN13501-1


NEOCRYLIT Glasfasergewebe vermischt mit Acrylharz, durchgehend UV-vergütet *Résine acrylique renforcé avec fibres de verre, protection UV dans la masse*

Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Länge Longueur	BKZ	
046.006	weiss-opal / opal translucide	1.2 mm	bis/à 10.50 m	E	EN13501-1

POLYCARBONAT (QUALEX) einfach, bruchsicher, beidseitig UV-vergütet *simple, résistant à la rupture, protection UV des deux côtés*

Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Länge Longueur	BKZ	
046.008	glasklar / transparent	1.2 mm	bis/à 13.00 m	B-s1,d0	EN13501-1

Profil Montana SP 41



Plattenbreite / Largeur	1'025 mm
Baubreite / Largeur utile	968 mm
Profilhöhe / Hauteur du profil	41 mm
Trapezabstand / Axe du profil	193.5 mm

POLY-CLAIR Polyesterplatte, durchgehend UV-vergütet *plaque en polyester, protection UV dans la masse*

730 g Glasfasern / fibre de verre


Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Länge Longueur	BKZ	
051.010	natur / translucide	1.5 mm	bis/à 13.00 m	F	EN13501-1

POLYCARBONAT (QUALEX) einfach, bruchsicher, einseitig UV-vergütet *simple, résistant à la rupture, protection UV à un côté*

Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Länge Longueur	BKZ	
051.050	glasklar / transparent	1.2 mm	bis/à 10.00 m	B-s1,d0	EN13501-1

Lichtweillplatten gelten als nicht begehbar. Bitte beachten Sie bei der Montage die Sicherheitsmassnahmen gemäss dem Stand der Technik.
Il n'est pas possible de marcher sur les plaques translucides. Veuillez respecter lors du montage les mesures de sécurité selon l'état de l'art.

Profil Alcan 100/25




Plattenbreite / Largeur 948 mm
Baubreite / Largeur utile 900 mm
Profilhöhe / Hauteur du profil 25 mm
Trapezabstand / Axe du profil 100 mm

POLY-CLAIR Polyesterplatte, durchgehend UV-vergütet plaque en polyester, protection UV dans la masse

730 g Glasfasern/ fibre de verre

Artikel-Nr No d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Länge Longueur	BKZ
046.000	natur / translucide	1.5 mm	bis/à 6.00 m	?

Spundwand 70/18




Plattenbreite / Largeur 1'090 mm
Baubreite / Largeur utile 1'050 mm
Profilhöhe / Hauteur du profil 18 mm
Trapezabstand / Axe du profil 70 mm

PEVECLAIR PVC nicht UV-beständig, schlagfest, gereckt pas résistante aux UV, résistant aux choc, extrudé

Artikel-Nr No d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Länge Longueur	BKZ
061.000	lichtdurchlässig weiss translucide blanc	1.3 mm	bis/à 6.00 m	B-s2,d0

Lichtundurchlässige Trapezwellplatten Plaques trapézoïdales non translucide

Thermoforte 200/43




Plattenbreite / Largeur 1'050 mm
Baubreite / Largeur utile 1'000 mm
Profilhöhe / Hauteur du profil 43 mm
Trapezabstand / Axe du profil 200 mm

Polyester Polyesterplatte, lichtundurchlässig plaque en polyester, non translucide

Artikel-Nr No d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Länge Longueur	BKZ
041.220	opak-braun / brun opaque	2.0 mm	bis/à 7.50 m	?

Lichtwellplatten gelten als nicht begehbar. Bitte beachten Sie bei der Montage die Sicherheitsmassnahmen gemäss dem Stand der Technik.
Il n'est pas possible de marcher sur les plaques translucides. Veuillez respecter lors du montage les mesures de sécurité selon l'état de l'art.

Thermonda 177/51 Eternitwellung / Ondulation Eternit 177/51




Plattenbreite / Largeur	920 mm
Baubreite / Largeur utile	875 mm
Profilhöhe / Hauteur du profil	51 mm
Wellabstand / Axe des ondes	177 mm


POLYCARBONAT (QUALEX)

Dreifachstegplatte, einseitig UV-vergütet *plaque à triple paroi, protection UV à un côté*

Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Länge Longueur	BKZ	
011.000	kristall klar / transparent	6.0 mm	6.00 m	B-s1,d0	EN13501-1
011.020	kristall klar / transparent	6.0 mm	2.00 m	B-s1,d0	EN13501-1
011.025	kristall klar / transparent	6.0 mm	2.50 m	B-s1,d0	EN13501-1
	andere Längen ab Werk, Lieferfrist ca. 6 - 8 Wochen <i>autres longueurs de l'usine, délai environ 6 - 8 semaines</i>				
011.010	opal nicht ab Lager / pas du stock	6.0 mm		B-s1,d0	EN13501-1
	Eckschnitte verschweisst ab Werk / <i>Découpe de coins à l'usine soudée</i> Stirnseiten verschweisst bei Platten ab Lager <i>Soudage du côté ouvert, si découpé du stock</i>				



Thermonda 76/18 Wellblechwellung / Ondulation de tôle 76/18



Plattenbreite / Largeur	1'115 mm
Baubreite / Largeur utile	1'045 mm
Profilhöhe / Hauteur du profil	18 mm
Wellabstand / Axe des ondes	76 mm

POLYCARBONAT (QUALEX)

Zweifachstegplatte, einseitig UV-vergütet *plaque à double paroi, protection UV à un côté*

Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Länge Longueur	BKZ	
011.300	kristall klar / transparent	3.0 mm	6.00 m**	B-s1,d0	EN13501-1
	Plattenenden bauseits mit Silikon abdichten <i>Côté ouvert, étancher avec silicon, fait par vos soin</i>				
**Verrechnungslänge = 6.00 m **mesure facturation = 6.00 m					

Thermogreca 250/40/10



Plattenbreite / Largeur	1'050 mm
Baubreite / Largeur utile	1'000 mm
Profilhöhe / Hauteur du profil	40 mm
Trapezabstand / Axe du profil	250 mm


POLYCARBONAT (QUALEX)

Dreifachstegplatte, einseitig UV-vergütet *plaque à triple paroi, protection UV à un côté*

Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Länge Longueur	BKZ	
011.200	kristall klar / transparent	10.0 mm		B-s1,d0	EN13501-1
011.210	opal	10.0 mm		B-s1,d0	EN13501-1
ab Werk, Lieferfrist ca. 6 - 8 Wochen <i>ex usine, délai 6 - 8 semaines</i>					

Lichtweillplatten gelten als nicht begehbar. Bitte beachten Sie bei der Montage die Sicherheitsmassnahmen gemäss dem Stand der Technik
Il n'est pas possible de marcher sur les plaques translucides. Veuillez respecter lors du montage les mesures de sécurité selon l'état de l'art.

Thermonda Radius 3500 / Rayon 3500 mm



QUALEX

**Dreifachstegplatte, einseitig UV-vergütet, kristall klar
plaque à triple parois, protection UV à un côté, transparente**

Abwicklung von 1'520 mm bis 3'700 mm, Sehne von 1'500 mm bis 3'500 mm


Développement de 1'520 mm à 3'700 mm, corde de 1'500 mm à 3'500 mm

Artikel-Nr No-d'article	Stärke Épaisseur	Firstöffnung vide lumière	Sehne Corde	Abwicklung Développement	BKZ
011.050	6.0 mm	1'000 mm	1'500 mm	1'520 mm	B-s1,d0
011.055	6.0 mm	1'300 mm	1'800 mm	1'830 mm	B-s1,d0
011.059	6.0 mm	1'500 mm	2'000 mm	2'030 mm	B-s1,d0
011.060	6.0 mm	2'600 mm	2'100 mm	2'130 mm	B-s1,d0
011.065	6.0 mm	1'900 mm	2'400 mm	2'430 mm	B-s1,d0

zusätzliche Mittelpfette ab Sehne 1'800 mm notwendig
appui au faîte nécessaire à partir une corde de 1'800 mm

Sehne bis max. 3'500 mm lieferbar - Lieferfrist auf Anfrage
Livrable jusqu'à une corde de 3'500 mm, délai sur demande

Thermogreca 250/40/10 Radius 3500 + 6000 mm / Rayon 3500 + 6000 mm



QUALEX


**Dreifachstegplatte, einseitig UV-vergütet
plaque à triple parois, protection UV à un côté**

Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur	Abwicklung Développement	BKZ
011.074	kristall klar / transparente	10.0 mm		?
011.075	opal / opal translucide	10.0 mm		?

ab Werk, Lieferfrist 6 - 8 Wochen / ex usine, délai 6 - 8 semaines

Lichtwellplatten gelten als nicht begehbar. Bitte beachten Sie bei der Montage die Sicherheitsmaßnahmen gemäss dem Stand der Technik.
Il n'est pas possible de marcher sur les plaques translucides. Veuillez respecter lors du montage les mesures de sécurité selon l'état de l'art.

POLY-CLAIR Rollenpolyester 76/18 / Polyester en rouleaux ondulation 76/18



B = Rollenhöhe / Hauteur rouleau
 L = Länge / Longueur

Farben:	Couleurs:
200 grün	200 vert
220 bronce	220 bronze
240 opak-braun	240 brun-opak

Originalrollen / Rouleaux originales

Glasfasern / fibre de verre = 600 g/m²

Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	B x L	BKZ
205.060	natur / translucide	1.4 mm	1.0 x 20 m	F EN13501-1
205.2...	farbig / en couleur	1.4 mm	1.0 x 20 m	F EN13501-1
206.060	natur / translucide	1.4 mm	1.5 x 20 m	F EN13501-1
206.2...	farbig / en couleur	1.4 mm	1.5 x 20 m	F EN13501-1
207.060	natur / translucide	1.4 mm	2.0 x 20 m	F EN13501-1
207.2...	farbig / en couleur	1.4 mm	2.0 x 20 m	F EN13501-1
208.060	natur / translucide	1.4 mm	2.5 x 20 m	F EN13501-1
208.2...	farbig / en couleur	1.4 mm	2.5 x 20 m	F EN13501-1
209.060	natur / translucide	1.4 mm	3.0 x 20 m	F EN13501-1
209.2...	farbig / en couleur	1.4 mm	3.0 x 20 m	F EN13501-1
211.060	natur / translucide	1.4 mm	4.0 x 20 m	F EN13501-1
211.2...	farbig / en couleur	1.4 mm	4.0 x 20 m	F EN13501-1


Zuschnitte / coupes

Originalrollenbreite x Abwicklung auf nächsten ganzen Meter
Hauteur du roleau original x développement sur mètre courant complet

Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	B	BKZ
205.069	natur / translucide	1.4 mm	1.0 m	F EN13501-1
205.169	farbig / en couleur	1.4 mm	1.0 m	F EN13501-1
206.069	natur / translucide	1.4 mm	1.5 m	F EN13501-1
206.169	farbig / en couleur	1.4 mm	1.5 m	F EN13501-1
207.069	natur / translucide	1.4 mm	2.0 m	F EN13501-1
207.169	farbig / en couleur	1.4 mm	2.0 m	F EN13501-1
208.069	natur / translucide	1.4 mm	2.5 m	F EN13501-1
208.169	farbig / en couleur	1.4 mm	2.5 m	F EN13501-1
209.069	natur / translucide	1.4 mm	3.0 m	F EN13501-1
209.169	farbig / en couleur	1.4 mm	3.0 m	F EN13501-1
211.069	natur / translucide	1.4 mm	4.0 m	F EN13501-1
211.169	farbig / en couleur	1.4 mm	4.0 m	F EN13501-1

Lichtweillplatten gelten als nicht begehbar. Bitte beachten Sie bei der Montage die Sicherheitsmassnahmen gemäss dem Stand der Technik
Il n'est pas possible de marcher sur les plaques translucides. Veuillez respecter lors du montage les mesures de sécurité selon l'état de l'art.

Profil Onduline-Wellung 95/37 / Ondulation Onduline 95/37



ONDULINE

Bitumenwellplatten plaques bitumineuses ondulées

Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Länge Longueur	BKZ
280.000	schwarz / noir	3.0 mm	2.00 m	F EN13501-1
282.000	rot / rouge	3.0 mm	2.00 m	F EN13501-1
282.100	grün / vert	3.0 mm	2.00 m	F EN13501-1
282.300	braun / brun	3.0 mm	2.00 m	F EN13501-1

passende Lichtplatten siehe Seite 1.13 / plaques translucides assorties voir page 1.13

Plattenbreite / Largeur 855 mm
Baubreite / Largeur utile 751 mm
Profilhöhe / Hauteur du profil 37 mm
Wellenabstand / Axe des ondes 95 mm

1 Palette = 300 Platten / plaques
570 m² / 2'880 kg


ONDULINE-Nägel / Clous pour onduline

Artikel-Nr No-d'article	Verpackung Emballage	Karton à 400 Stück für 20 Platten Carton à 400 pieces pour 20 plaques	2.8 x 70 mm
287.100			



ONDULINE


Firststück pièce de faîtière



Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Länge Longueur	BKZ
281.000	schwarz / noir	3.0 mm	0.95 m	F EN13501-1
285.000	rot / rouge	3.0 mm	0.95 m	F EN13501-1
285.100	grün / vert	3.0 mm	0.95 m	F EN13501-1
285.300	braun / brun	3.0 mm	0.95 m	F EN13501-1

Rechteck-Schindeln Bardeaux canadiennes carrés

Bund à 14 Stück / 2.0 m²
paquet à 14 pièces / 2.0 m²



Artikel-Nr No-d'article	Form / Farbe Forme / Couleur
380.321	Rechteck-Schindeln, braun / bardeaux canadiennes carrés, brun
380.322	Rechteck-Schindeln, rot / bardeaux canadiennes carrés, rouge
380.326	Rechteck-Schindeln, schwarz / bardeaux canadiennes carrés, noir
380.331	Biber-Schindeln rund, braun / bardeaux canadiennes rondes, brun
380.332	Biber-Schindeln rund, rot / bardeaux canadiennes rondes, rouge

Firststück UNIVERSAL / Pièce de faîtière UNIVERSAL

POLY-CLAIR natur

passend zu allen Profilen


Der Winkel ist einstellbar von 0° - 45°.

Die Schenkel sind flach. Es muss mit einem Dichtungsband abgeschlossen werden.

convenant à tous les profils


L'angle est valable de 0° à 45°.

Les côtés sont plates. Il faut fermer avec une bande d'étanchéité profilée



Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke ca. Épaisseur env.	Breite x Länge Largeur x Longueur
395.200	lichtdurchlässig / transparente	1.0 mm	0.5 x 2.0 m


Acrylfirst 76/18 / Faîtière en Acryl 76/18



Artikel-Nr No-d'article	Länge Longueur
395.300	2-teilig / en deux pièces

Dichtungsstreifen anthrazit / weiss
Bandes d'étanchéité anthracite / blanc

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Länge Longueur
564.000	Profil 177/51	0.873 m
565.000	Profil 76/18	0.850 m
565.100	Profil 95/37 Onduline	0.860 m
565.200	Profil 73/22	0.950 m
565.300	Profil 70/18 S75/18	1.050 m
566.200	Profil SP 41 klein / petit	0.968 m
565.501	Profil 207/35 klein / petit	0.828 m
565.510	Profil 3/333/39 klein / petit	1.000 m
565.518	Profil 250/40/10 klein / petit	1.000 m
566.300	Profil SP 41 gross / grand	0.968 m
565.500	Profil 207/35 gross / grand	0.828 m
565.511	Profil 3/333/39 gross / grand	1.000 m
565.519	Profil 250/40/10 gross / grand	1.000 m
566.080	Dichtband weiss Typ N UV-beständig, 1-seitig selbstklebend Bande d'étanchéité type N résistant aux UV, autocollant à un côté	4 mm x 15 mm x 10 m 4 mm x 15 mm x 10 m
566.070	Dichtband weiss Typ N UV-beständig, 1-seitig selbstklebend Bande d'étanchéité type N résistant aux UV, autocollant à un côté	2 mm x 15 mm x 10 m 2 mm x 15 mm x 10 m
566.000	Flach weiss, UV-beständig, selbstklebend blanc, résistante aux UV, plate autocollante	5 mm x 9 mm x 10 m



Dimension Dimension
4 mm x 15 mm x 10 m
4 mm x 15 mm x 10 m
2 mm x 15 mm x 10 m
2 mm x 15 mm x 10 m
5 mm x 9 mm x 10 m

Comriband schwarzgrau / gris-noir

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Rollenlänge Longueur de rlx.	für Fugen pour jointure	Bandbreite largeur/bande	Karton à Rollen Cart. à rlx.
566.090	Selbstklebeband / autocollante	12.5 m	1.5 - 3.0 mm	10 mm	30 Stk. / pcs.
566.092	Selbstklebeband / autocollante	11.5 m	2.0 - 4.0 mm	15 mm	20 Stk. / pcs.
566.095	Selbstklebeband / autocollante	7.5 m	3.0 - 6.0 mm	20 mm	15 Stk. / pcs.
566.100	Selbstklebeband / autocollante	6.5 m	4.0 - 7.0 mm	25 mm	12 Stk. / pcs.
566.110	Selbstklebeband / autocollante	5.0 m	5.0 - 9.0 mm	30 mm	10 Stk. / pcs.

Traufentlüftungsgitter zu Profil 177/51


Profil de clôture pour profil 177/51

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Länge Longueur
569.000	abgewinkelt / plié anthracit Kunststoff schwarz / en plastique noir Bünde à 10 Stk. / paquets à 10 pcs.	0.873 m
569.001	flach, braun / plat, brun Kunststoff / en plastique	0.873 m
569.002	flach, schwarz / plat, noir Kunststoff / en plastique	0.873 m
569.003	flach, Alu roh / plat, alu brut	0.873 m




Stützbügel Kunststoff glasklar *Support en plastique transparent*

Artikel-Nr <i>No d'article</i>	Artikelbezeichnung <i>Description de l'article</i>	Verpackung <i>Emballage</i>
569.800	Profil 177/51	25 Stk. / pcs.
569.812	Profil 100/30	50 Stk. / pcs.
569.807	Profil 3/333/39	
569.802	Profil 76/18	
569.803	Profil 70/18 S 75/18	
569.806	Profil 95/37 Onduline	
569.804	Profil 73/22	



Stützbügel Metall *Support en métal*

Artikel-Nr <i>No d'article</i>	Artikelbezeichnung <i>Description de l'article</i>	Verpackung <i>Emballage</i>
569.810	Profil SP 41 und 183/40	50 Stk. / pcs.
569.811	Profil 207/35	50 Stk. / pcs.



Kalotten Alu *Cavaliers en alu*

Artikel-Nr <i>No d'article</i>	Artikelbezeichnung <i>Description de l'article</i>	Verpackung <i>Emballage</i>
569.818	Profil 76/18	100 Stk. / pcs.
569.816	Profil 177/51	
569.814	Profil 3/39/333	
569.815	Profil SP 41, 183/40	
569.819	Thermogreca 250/40/10	
569.820	Profil 207/35	



Kegelbohrer für Acrylglas *Mèche conique pour verre acrylique*

Artikel-Nr <i>No d'article</i>	Artikelbezeichnung <i>Description de l'article</i>
6002.041	mögliche Lochgrößen 3 - 14 mm <i>diamètres de trou possible 3 - 14 mm</i>



Befestigungsmaterial *Matériel de fixation*

Schrauben und Befestigungen aller Art finden Sie im Kapitel 4 Dachprogramm.
Les différents fixations ainsi que le sortiment de vis vous trouverez sous le chapitre 4 programm de toiture.

Referenzen / Références



neomat

Neomat AG
Industriestr. 23, 6215 Beromünster
Tel. 041 932 41 41 / Fax 041 932 41 32
www.neomat.ch / info@neomat.ch